



Hej! Det här är en halvblank lackfärg i första hand för invändig målning men kan även användas på detaljer utomhus.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.

TIDIGARE MÅLADE YTOR INOMHUS tvättas du med Delfin Målartvätt. Ytor som är blanka efter att du tvättat dem slipas matta. Tänk på att om ytan inte är slät så blir inte heller slutresultatet det. En så slät yta som möjligt uppnås genom noggrann slipning. Om ytan är i gott skick efter tvättning och slipning kan du måla direkt med Servalac Exklusiv.

TIDIGARE MÅLADE YTOR UTOMHUS tvättas du med Delfin Målartvätt och löst sittande färg skrapas, slipas och borstas så att poröst och blånat trä försvinner. Ytan grundbehandlas med Bestå Grundolja och Bestå Grundfärg innan övermålning sker.

FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR tvättas du med Delfin Målartvätt och vid behov slipas med fint slippapper innan du grundmålar med Häfta Grundfärg för bästa vidhäftning till underlaget.

HÅL OCH SPRICKOR lagas du med Alcro Snickerispackel och slipas lätt innan ytan målas.

NYTT TRÄ INOMHUS slipas du lätt innan målning. Grundmåla med Servalac Aqua Grundfärg och slipa ytan jämn med fint slippapper innan målning.

NYTT TRÄ UTOMHUS tvättas du med Delfin Målartvätt och löst sittande färg skrapas, slipas och borstas så att poröst och blånat trä försvinner. Ytan grundbehandlas med Bestå Grundolja och Bestå Grundfärg innan övermålning sker.

METALLYTOR INOM- OCH UTOMHUS SOM ÄR FRIA FRÅN ROST grundmålas du med Häfta Grundfärg alternativt med Metallprimer.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Vattenburen alkyd
ANVÄNDNING:	Täckmålning av trä och metall
VERKTYG:	Pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED:	Vatten el. Delfin Penseltvätt
SPÅDES MED:	Vatten, skall normalt ej spädas
GLANS:	Halvblank
1 LITER RÄCKER TILL:	ca 8-10m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +7°C
TORKTID VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:	Klibbfri 6 tim. Övermålningsbar ca 16 tim.
VOC:	Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

MÅLA

Rör om färgen väl från botten. Måla med pensel av hög kvalitet med syntetborst eller rulla den med en lackfärgsrulle. Det går även bra att sprutmåla med Servalac Exklusiv.

Måla inte vid lägre temperatur än +7°C.

En lätt slipning med fint slippapper rekommenderas mellan strykningarna för att uppnå bästa slutresultat.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2011-09-26
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



ALCRO